

Химическая стойкость материала*

Диапол-320

Химическая среда	Срок воздействия агрессивной среды			
	2 суток	7 суток	14 суток	28 суток
Спирт бутиловый	хор.	хор.	хор.	хор.
Спирт изопропиловый	хор.	хор.	хор.	хор.
Фанта	хор.	хор.	хор.	хор.
Кола	хор.	хор.	хор.	хор.
Красное сухое вино	хор.	хор.	хор.	хор.
Фруктовый сок (апельсиновый)	хор.	хор.	хор.	хор.
Пиво	хор.	хор.	хор.	хор.
Сода кальцинированная 10%	хор.	хор.	хор.	хор.
Вода водопроводная 20°C	хор.	хор.	хор.	хор.
Хлорамин 3%	хор.	хор.	хор.	хор.
Бензин автомобильный	хор.	хор.	хор.	хор.
Тормозная жидкость	хор.	хор.	хор.	хор.
Антифриз	хор.	хор.	хор.	хор.
Масло машинное	хор.	хор.	хор.	хор.
Растворитель 646	хор.	уд.	пл	пл.
Ацетон	уд.	пл.	пл.	пл.
Этилацетат	хор.	уд	пл	пл.
Электролит (серная к-та 35%)	хор.	уд.	уд.	пл.
Серная кислота конц.				пл.
Лимонная кислота 20%	хор.	хор.	уд	уд
Молочная кислота 5%	хор.	хор.	хор.	хор.
Молочная кислота 20%	хор.	хор.	хор.	уд
Перекись водорода 3%	хор.	хор.	хор.	уд
Фосфорная кислота 10%	хор.	хор.	хор.	хор.
Плавиковая кислота 20%	хор.	хор.	хор.	хор.
Щавелевая кислота 10%	хор.	хор.	хор.	хор.
Уксусная кислота 10%	хор.	хор.	хор.	уд
Гидроксид натрия 10%	хор.	хор.	хор.	хор.
Моющее средство Ризогард МС-1 (1:5)	хор.	хор.	хор.	хор.
Карбамид насыщ. раствор				хор.
Сульфат аммония насыщ. раствор				хор.
Гипохлорит натрия 20%	хор.	хор.	хор.	хор.
Хлорид натрия 20%	хор.	хор.	хор.	хор.
Сахарный сироп 20%	хор.	хор.	хор.	хор.
Кровь	хорошая	хорошая	хорошая	хорошая

* ГОСТ 12020-72